

LE B.A.-BA DE LA POSE DE TERRASSE BOIS

La classe d'emploi pour la conception des terrasses est placée en catégorie 4 (bois en contact avec le sol ou de l'eau douce, bois exposé en permanence à l'humidification). Notamment pour la structure.

1. L'épaisseur des lambourdes doit être au minimum 1,9 fois l'épaisseur des lames.

Ne jamais utiliser des lambourdes d'une épaisseur inférieure à 38 mm.

La largeur des lambourdes doit être de 70 mm minimum pour des vis de diamètre de 5 mm et de 95 mm minimum pour des vis de diamètre de 6 mm.

2. L'entraxe des lambourdes sera au maximum de 50 cm.

3. Les lambourdes ne doivent en aucun cas produire de retenue d'eau avec le support.

Calage obligatoire.

4. Il est indispensable que le support soit réalisé avec une pente pour une évacuation d'eau naturelle.

5. Quincaillerie : Vis en acier inoxydable A2, notamment pour la fixation des lames.

6. Le diamètre des vis doit être de 5 ou 6 mm en fonction de la densité des bois utilisés.

La longueur doit être au minimum égale à 2,5 fois l'épaisseur des lames.

Les vis sont de dimension minimum 5X50 mm.

7. Un pré-perçage et fraisage de la tête de vis sont obligatoires (pré-perçage d'un diamètre légèrement supérieur à celui de la vis).

8. Mettre obligatoirement 2 vis pleine lame sur chaque point d'appui.

Les vis seront placées entre 15 mm minimum et 20 mm maximum du bord de la lame.

9. Un jeu de dilatation de 3 mm minimum est à pratiquer entre deux lames

10. ATTENTION !!!

Les lames de grandes longueurs sont à recouper pour une pose plus aisée : joints perdus.

Il est impensable de poser une terrasse de 6 m avec des lames de 6 m.

(Les parquets en pin ou en chêne sont livrés en 2 m maximum).

RAPPEL : • Consommation des vis pour des lames de 140 mm de largeur : environ 35 vis au m².

• Consommation des lambourdes : environ 2,2 ml au m².

NETTOYAGE :

• Avec un balai brosse bien rigide et à l'eau, 2 fois par an.

Il permet de supprimer tout développement de moisissures et fixations de pollutions diverses.

• Ou nettoyage par un appareil à pression avec un jet adapté (brosse karcher).

FINITION :

• Si souhaitée, par une huile ou saturateur adaptés. Ils n'évitent en aucun cas le phénomène de

grisaillement. Pour un blocage de la teinte l'application du produit doit être répétée à toute saison après un nettoyage soigneux.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES : SE RÉFÉRER AU DTU 31.1/NF P 21-203

CONSEILS NON EXHAUSTIFS