

# CHOIX DE LA COLLE A CARRELAGE EN SOL

## CHOIX DU PEIGNE ET DU MODE D'ENCOLLAGE. CONSOMMATION en kg de poudre par m<sup>2</sup>

### Sol intérieur et extérieur

| Mortier-colle à consistance normale :<br>pose de carreaux céramique |                    |                    |                |         |                           |                           |
|---|--------------------|--------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------------------|
| Surface des carreaux<br>en cm <sup>2</sup>                          | 50 < S ≤ 300       | 300 < S ≤ 500      | 500 < S ≤ 1100 |         | 1100 < S ≤ 2000           | 2000 < S ≤ 3600           |
| Absorption d'eau en<br>%  | E ≤ 0,5 et E > 0,5 | E ≤ 0,5 et E > 0,5 | E ≤ 0,5        | E > 0,5 | E ≤ 0,5 et E > 0,5        | E ≤ 0,5 et E > 0,5        |
| Consommation<br>Sol Intérieur                                       | 3,5                | 4,5                | 6              | 4,5     | 7                         | 8                         |
| Peigne à colle  | U 6                | U 9                | U 9            | U 9     | U 9 ou demi-lune de<br>20 | U 9 ou demi-lune de<br>20 |
| Consommation<br>Sol Extérieur                                       | 5                  | 6                  | 7              |         | 8                         |                           |
| Peigne à colle  | U 6                | U 9                | U 9            |         | demi-lune de 20           |                           |

| Mortier-colle à consistance normale : pose de pierre naturelle |              |               |                |     |                           |                 |
|--|--------------|---------------|----------------|-----|---------------------------|-----------------|
| Surface des carreaux<br>en cm <sup>2</sup>                     | 50 < S ≤ 300 | 300 < S ≤ 500 | 500 < S ≤ 1100 |     | 1100 < S ≤ 2000           | 2000 < S ≤ 3600 |
| Porosité en %  | ≤ 5 et > 5   | ≤ 5 et > 5    | ≤ 5            | > 5 | ≤ 5 et > 5                | ≤ 5 et > 5      |
| Consommation<br>Sol Intérieur                                  | 3,5          | 4,5           | 6              | 4,5 | 7                         |                 |
| Peigne à colle   | U 6          | U 9           | U 9            | U 9 | U 9 ou demi-lune de<br>20 |                 |
| Consommation<br>Sol Extérieur                                  | 5            | 6             | 7              |     | 8                         |                 |
| Peigne à colle   | U 6          | U 9           | U 9            |     | demi-lune de 20           |                 |

| Mortier-colle fluide : pose de carreaux céramique et de pierre naturelle |                        |                 |                 |
|--|------------------------|-----------------|-----------------|
| Surface des carreaux<br>en cm <sup>2</sup>                               | 120 ≤ S ≤ 1100         | 1100 < S ≤ 2000 | 2000 < S ≤ 3600 |
| Consommation<br>Sol Intérieur  | 5                      | 6               |                 |
| Peigne à colle   | U 9 ou demi-lune de 20 | demi-lune de 20 |                 |
| Consommation<br>Sol Extérieur  | 6                      | 7               |                 |
| Peigne à colle   | demi-lune de 20        | demi-lune de 20 |                 |

S = surface du carreau E = absorption d'eau en %

- simple encollage
- double encollage
- pose collée exclue